PEGANTE
CERÁMICO

ULTRACEM

COLOMBIA - PANAMÁ - HONDURAS - GUATEMALA

PEGANTE
CERÁMICO • BLANCO

El Pegante Cerámico Blanco Ultracem, es un producto premezclado base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Está fabricado con materias primas seleccionadas que le brindan un excelente desempeño. Este producto está formulado para la instalación en interiores de revestimientos cerámicos de alta y media absorción de agua.

Cumple:
NTC 6050 TIPO C1

PRESENTACIONES 25 Kgs

BENEFICIOS

- Alta adherencia.
- Tiempo abierto prolongado.
- Mayor rendimiento de la mano de obra al disminuir la limpieza de las juntas.
- Fácil preparación, sólo necesita adición de agua.
- Bajo deslizamiento vertical.
- Excelente trabajabilidad y consistencia.
- No requiere humedecer las baldosas cerámicas.
- Permite fácilmente hacer correcciones de la baldosa.

PEGANTE
CERÁMICO • GRIS

El Pegante Cerámico Gris Ultracem, es un producto premezclado base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Está fabricado con materias primas seleccionadas que le brindan un excelente desempeño. Este producto está formulado para la instalación en interiores de revestimientos cerámicos de alta y media absorción de agua.

Cumple:
NTC 6050 TIPO C1

PRESENTACIONES 25 Kgs

BENEFICIOS

- Adherencia mejorada.
- Tiempo abierto prolongado.
- Fácil preparación, sólo necesita adición de agua.
- Bajo deslizamiento vertical.
- Fácil aplicación, mayor rendimiento de la mano de obra.
- Excelente trabajabilidad, adherencia y fácil instalación de las baldosas.
- No requiere humedecer las baldosas cerámicas.
- Permite hacer correcciones de la baldosa fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Tiempo de vida en balde: 2 horas.
- Tiempo de corrección: 20 minutos.
- Tiempo abierto: 20 minutos.
- Tiempo de apertura al tráfico: 24 horas.
- Tiempo para puesta en servicio: 14 días.
- Condiciones de ensayo (23 +/-2)ºC y humedad relativa (50+/-5)%.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Elaboración de morteros y concretos.
- Bloques de Concreto, con 28 días de curado.
- Morteros de cemento de capa gruesa.
- Ladrillos y bloques de arcilla.
- Superficies de concreto

ADICIÓN DE AGUA

5,25 L de agua por saco de 25 kg de Pegante Cerámico Blanco Ultracem, para asegurar el desempeño del producto.

FORMATO DE BALDOSA	ABERTURA LLANA mm x mm		CONSUMO APROXIMADO
20cm x 20cm	6 x 6 ó 6 x 10		3 Kg/m²
30cm x 30cm	10 x 10		4 Kg/m²
40cm x 40 cm y mayores	12 x 12		≥ 5 Kg/m²

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S.
Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 19-02-2021, versión 1

RECOMENDACIONES GENERALES

MANUAL DE USO - PREPARACIÓN - INSTRUCCIONES DE USO

• Asegúrese que la superficie de aplicación se encuentre libre de polvo, grasas, aceites, pintura, residuos de mortero u otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto.

• Verifique que la superficie de aplicación esté nivelada y se encuentre estructuralmente sólida, libre de fisuras o capas levantadas.

• Para preparar la mezcla, vierta la cantidad de agua sugerida en un recipiente no absorbente. Agregue el pegante y mezcle hasta obtener la consistencia deseada y obtener una pasta homogenea y libre de grumos.

• Deje reposar la mezcla durante unos minutos, permitiendo que los componentes de la mezcla se activen. Vuelva a mezclar antes de aplicar.

• Coloque la mezcla sobre el sustrato, sostenga la llana formando un ángulo de 60º y deslice la llana extendiendo el adhesivo en un solo sentido, sin hacer curvas o dejar cruces de estrías. Use la llana con el tamaño de dientes adecuados para el formato a instalar.

• Coloque las baldosas sobre la mezcla mientras se encuentre húmeda y pegajosa. Tener en cuenta que en climas calidos y secos, los tiempos de colocación de la baldosa se reducen.

• Golpee las baldosas con un martillo de goma para mejorar la adherencia y nivelar la superficie.

• Retire el pegante de las ranuras y limpie residuos o excesos con una esponja húmeda.

• *Se recomienda que la temperatura de aplicación sea 5°C a 30° C. Temperaturas mayores o inferiores pueden causar variaciones en el desempeño del producto.*

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

• **Transporte en vehículos adecuados** que eviten roturas de los sacos, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.

• **Almacene bajo techo** en un lugar seco, libre de humedad y separado del suelo y paredes.

• **Apilar sobre estibas** en buenas condiciones.

• **Almacenar con una altura máxima de tres (3) estibas**.

• **Utilizar los sacos de pegante en el mismo orden en que fueron recibidos.**

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible, en caso de ingerir consulte a su médico. Las mezclas de adhesivo son cáusticas y pueden generar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada. Se recomienda el uso de guantes, traje de protección y protección visual. En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.

En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual de la mezcla del adhesivo. Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, se debe tener asistencia médica idónea.

Correo electrónico:
servicioalcliente@ultracem.co

Atención al Cliente:
01 8000 123 987
Celular: #399

Página Web:
www.ultracem.co
en el link Contáctenos.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

icontec ISO 9001 · icontec ISO 14001 · icontec ISO 45001 · icontec Operaciones Bioseguras

Ultracem S.A.S.
Planta: Km. 2,5 Vía Cordialidad Barranquilla - Galapa
Galapa, Atlántico - Colombia

ULTRACEM